



## ATS 601

- 1 tarafı yazdırılabilir (dış)
- Düşük maliyetli
- Kaplamasız

**Polyester Saten**, polyester fiber bazlı bir kumaştır.

Polyester fiberler malzemenin yırtılmaya karşı mükemmel bir dayanıklılığa, saten dokuma da yumuşak ve rahat bir görünüm ve hisse sahip olmasını sağlar. **ATS 601** in düzleştirilmesi, dış tarafına baskı yapılabilmesini sağlar.

**ATX 1, ATX 7, ATX 9** termal transfer ribon ile en iyi uyumluluk için seçilmiştir.

## POLYESTER saten

Sadece 1 tarafı yazdırılabilir

Her iki tarafı yazdırılabilir

### POLYESTER

• **ATP 811** ○  
Boyama işlemine dayanıklı

• **ATP 812** ○  
Boyama işlemine dayanıklı

• **ATP 802** ●

### SATEN

• **ATS 821** ○ ●  
Yıpranma önleyici

• **ATS 811** ○  
Boyama/Tabaklama/Taşlama

• **ATS 601** ○ ●

• **ATS 612** ○ ●  
Geri dönüşümlü iplikler

• **ATS 602** ○ ●

### NAYLON

• **ATN 501** ○  
Yıpranma önleyici

• **ATN 802** ○  
Kıvrılmaya dayanıklı

• **ATN 602** ○

### Dayanıklılık



**Yıkama**  
AATCC61-2A



**Ütüleme**



**Taşlama**



**Tabaklama**



**Enzim yıkama**



**Kuru temizleme**



**Boyama işlemi**



**Yıpranma önleyici**

### Rulo özellikleri

- Çekirdek çapı: 1", 1,5", 2", 3"
- Rulo genişliği: min 20 mm, max 220 mm
- Rulo uzunluğu: min 50 m, max 400 m

Daha fazla bilgi için diğer broşüre bakın.

### Sertifikalar

- REACH / SVHC 1907/2006/EC

• **OEKO TEX®** STANDARD 100  
CQ 1172/3 IFTH

### Kumaş özellikleri

- **Renk:** beyaz, siyah
- **Yoğunluk:**
  - Çözüğü: 120 iplik/c
  - Atkırı: 41 iplik/cm
- **Toplam ağırlık 106 g/m<sup>2</sup>**
  - Kaplama ağırlığı 106 g/m<sup>2</sup>
  - Kaplanmamış kumaş
- **Kalınlık:** < 0,110 mm



### Saklama koşulları

- **önerilir:** 12 ay
- **nem:** %20-80
- **sıcaklık:** 5-35°C