



ATS811

- 1 tarafı yazdırılabilir (dış)
- Çeşitli endüstriyel işlemlere karşı dayanıklı
- İki tarafı kaplı

Polyester Saten, polyester fiber bazlı bir kumaştır. Polyester fiberler malzemenin yırtılmaya karşı mükemmel bir dayanıklılığa, saten dokuma da yumuşak ve rahat bir görünüm ve hisse sahip olmasını sağlar. **ATS 811** Beyaz'ın kaplaması taşlama, enzim yıkama, tabaklama ve boyama gibi çeşitli giysi/deri işlemlerine karşı dayanıklılık sağlar.

ATX 1, ATX 7, ATX 9 termal transfer ribon ile en iyi uyumluluk için seçilmiştir.

Dayanıklılık

- | | |
|--|--|
|  Yıkama
AATCC61-2A |  Ütüleme |
|  Taşlama |  Tabaklama |
|  Enzim yıkama |  Kuru temizleme |
|  Boyama işlemi |  Yıpranma önleyici |

Kumaş özellikleri

- **Renk:** beyaz
- **Yoğunluk:**
 - Çözüğü: 120 iplik/cm
 - Atkı: 40 iplik/cm
- **Toplam ağırlık 108 g/m²**
 - Kaplama ağırlığı 3 g/m²
 - Kumaş ağırlığı 105g/m²
- **Kalınlık:** < 0,115 mm



POLYESTER saten

Sadece 1 tarafı yazdırılabilir

Her iki tarafı yazdırılabilir

POLYESTER

- **ATP 811** ○
Boyama işlemine dayanıklı

- **ATP 812** ○
Boyama işlemine dayanıklı
- **ATP 802** ●

SATEN

- **ATS 821** ○ ●
Yıpranma önleyici
- **ATS 811** ○
Boyama/Tabaklama/Taşlama
- **ATS 601** ○ ●

- **ATS 612** ○ ●
Geri dönüşümlü iplikler
- **ATS 602** ○ ●

NAYLON

- **ATN 501** ○
Yıpranma önleyici

- **ATN 802** ○
Kıvrılmaya dayanıklı
- **ATN 602** ○

Rulo özellikleri

- **Çekirdek çapı:** 1", 1,5", 2", 3"
 - **Rulo genişliği:** min 20 mm, max 220 mm
 - **Rulo uzunluğu:** min 50 m, max 400 m
- Daha fazla bilgi için diğer broşüre bakın.

Sertifikalar

- **REACH / SVHC** 1907/2006/EC
- **OEKO TEX®** STANDARD 100
CQ 1172/3 IFTH

Saklama koşulları

- **önerilir:** 12 ay
- **nem:** %20-80
- **sıcaklık:** 5-35°C