AWR XL

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • Near Edge | **Cire** • Cire-Résine • Résine | Access • Club • Expert • **Specials**



Le ruban cire le plus durable pour les supports papiers

Ses atouts

- Jusqu'à 40% de temps d'impression supplémentaire grâce à des rouleaux plus longs
- Réduit les déchets, les stocks ainsi que les coûts de stockage et de transport
- Économise 830 g de CO_2 et 26% de plastique par raport à un ruban standard

Utilisations

- Étiquettes de rayonnage
- Étiquettes de palette
- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes de caisses et bacs
- Tags de vêtements
- Et bien plus encore...

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●●●
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●○○○○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●○○○
Petits caractères	●●●○○

Résistance de l'impression

Frottements	●○○○○
Solvants	○○○○○
Chaleur	60°C | 140°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 16 ips (400 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film: 3,35µm

Epaisseur totale ruban: <7µm

Point de fusion: 65°C | 149°F

Coefficient de friction: Kd < 0,2

Noirceur de l'encre: 2,1 ODR

Traité antistatique

Réglementations

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

Compostabilité de l'encre

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température

Performance environnementale

SolFree® ruban 100% sans solvant

- Économie de 830 g de CO_2 par rapport aux rubans standard

Film PET ultrafin de 3,35µm

- Utilise 26% de plastique en moins par rapport à un ruban standard